

Australian Cypress



オーストラリア
サイプレス



風が訪れ、小鳥が舞来る空間と、
美しく彩る木目と木節。



経年変化

色々なシーンで味わいのある表情が環境に馴染み、街並みと一体化していきます。



上記写真の右側部分は経年変化により、表面が変化したサイプレスです。きれいに白銀化し、細かいひび割れや反りが生じますが、耐久性及び使用上の支障はありません。その表面に薄くカンナをかけますと、左側部分のように心材にはなんら変化はありません。

樹種

ヒノキ科 (Cupressaceae Callitris属)

原産地・オーストラリア 【日本名】 叢州ヒノキ

節について

サイプレスは節有りの素材となります。天然木の性質上、強度に影響のない程度に節の抜けや欠けが含まれる場合もあります。また経年変化で割れ、反り、節の欠け・抜け・退色が発生する場合もあります。ご了承ください。


お手入れ

非常に高い強度と、防腐・防蟻性能を有する木材ではありますが、屋外への木材使用においては、紫外線や風雨等により色褪せやささくれ等、木材特有の劣化が生じます。未長くご愛用いただくためにも木材保護塗料の塗布や、サンドペーパー等で定期的なお手入れをお勧めいたします。

在庫

常に在庫は豊富に取り揃えておりますが、輸入品につきご希望のサイズが欠品の場合もございますので発注の際には在庫を確認して下さい。

■オーストラリア サイプレス (サイズ 単位:mm) ※4面ブレンダー4面曲取り



●長さ(各サイズとも): L= 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000 / 3300 / 3600 / 3900 / 4200

強度比較 他の木材との		ヤング係数 (tf/cm ²)	曲げ強さ (kgf/cm ²)	圧縮強さ (kgf/cm ²)	せん断強さ (kgf/cm ²)	比重
	オーストラリア サイプレス	93.5	1,103	414.9	板目 123.3	0.72
	ヒノキ	90.0	700	400	75.0	0.44
	スギ	75.0	650	350	60.0	0.38

合法木材

法律を遵守し適正に国際取引された木材です。

オーストラリアサイプレスは厳正な審査・許可を得た100年以上の立ち木のみが伐採され、公正な国際取引に基づき輸入される木材です。産地は降水量が少なく樹木の生育が遅いため、木目が詰まり緻密で硬く防腐・防蟻処理が不要なので、安全なエクステリア材として人気があります。



特徴

本材は耐久性・防蟻効力に優れ、水に強い理想の木材であり国際的な合法材です。



シロアリに強い



水に強い

Australian Cypress

オーストラリア サイプレス

発売元